

GLORIOUS FICHE TECHNIQUE



BERRY ALLOC®
LAMINATE

DESCRIPTION PRODUIT

Dimensions	2038mm x 190mm			
Épaisseur	9mm			
Chanfreins	4			
Système Loc	Loc 5G sous licence de Välinge Innovation AB			
Exigences de Classification	Classe 23/32 selon Norme Européenne EN13329			
	Contient	m ²	ft ²	Poids
1 paquet	5 lames	1,94 m ²	20,84 ft ²	15,9 kg
1 palette	72 paquets	139,4 m ²	1500,48 ft ²	1173 kg

COMPOSITION

Parement	Direct Laminated Paper, papier imprégné avec résine mélamine
Âme	Panneau de fibres de haute densité hydrofuge (HDF)
Contreparement	Direct laminated paper, papier imprégné avec résine mélamine

VALEUR TESTÉE	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance à l'abrasion	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Résistance aux chocs	EN13329	Petite bille : ≥ 12 N - Grande bille : ≥ 750 mm
Gonflement en épaisseur	EN13329	12% (Exigence ≤ 18%)
Résistance au feu	EN14041	Cfl-S1
Formaldéhyde	EN14041	E1
Résistance au glissement	EN14041	DS
Densité	EN323	900 kg/m ³
Résistance aux taches	EN438	5 (groupe 1+2); 4 (groupe 3)
Résistance aux brûlures de cigarettes	EN438	4
Effet d'un pied de meuble	EN424	Aucun désordre (pied de type 0)
Effet d'une chaise à roulettes	EN425	Aucun changement d'aspect ni désordre
Résistance thermique combinée avec la sous-couche Excellence Plus		0,09 m ² K/W – Convient pour chauffage au sol/refroidissement par le sol. Instructions d'installation spécifiques sur www.berryalloc.com

CERTIFICATS

- Gestion durable de la forêt : PEFC certifié (07-31-229)
- Etiquetage selon arrêté français 2011-312, émissions de polluants volatils : A+
- CARB : Phase II
- DOP : 170-DPLA18-1



GARANTIE

- Garantie résidentielle à vie
Garantie commerciale 5 années
Conditions de garantie sur www.berryalloc.com