



Fiche Technique

Tavern - T01

Description	Essence de bois	Chêne européen	
	Choix de bois	Sauvage (ou « Antique Rustic »)	
		Ce choix autorise les nœuds de toutes tailles et nombres, le bois de cœur avec des variations de couleur marquées, l'aubier, les craquelures à travers les cernes de croissance, les éclats (craquelures entre les cernes) et des fissures jusqu'à 25 mm. Le mastic complète la structure naturelle du bois, contrastant avec les nœuds. Les imperfections de surface, telles que les légères marques de scie à ruban, sont également acceptées.	
	Collection	Tavern - Vintage	
	Aspect	Fumé, brossé	
	Finition	Huile UV	
	Chanfreins	4	
Informations	Construction	Parquet contrecollé multiplis	
	Épaisseur du parement	4 mm	
	Couche intermédiaire	Eucalyptus	
	Contrebalancement	Peuplier	
	Assemblage	Rainure et languette	
	Chauffage par le sol	Compatible PRE (maxi 90 W/m ²) et eau chaude basse température (max. 27°C)	
	Conditions de pose	Pose collée ou pose flottante (selon DTU 51-2 et 51-11)	
	D.O.P.	SG-15-20-DOP-09-2019	
	Classe d'usage	31 (commercial modéré)	
Conditionnement	Dimensions	15x220x2200 mm Un paquet peut contenir des lames de différentes longueurs.	
	Surface par paquet	2,904 m ²	
	Surface par palette	104,544 m ²	
	Poids par paquet	28,70 kg	
Résultats des tests	Taux d'humidité	7% ± 2%	EN13183
	Densité moyenne minimum	> 500 kg/m ³	
	Dureté Brinel	3,7	
	Réaction au feu	Dfl-s1	EN13501-1
	Emission de COV	A	ISO 16000-9
	Dégagement de formaldéhydes	E1	EN717-1
	Résistance à la rupture N/mm ²	NPD	EN1533
	Conductivité thermique	0,13 W/mK	EN12664
	Résistance thermique	0,14 m ² K/W	EN12664
Evolution de la couleur	Le bois est un produit naturel. Une évolution de la couleur est perceptible au fil du temps en raison de l'exposition au soleil, de l'humidité et de l'utilisation quotidienne.		

Certifications

