



VALLONBRUN



SAPIN ÉPICÉA DU JURA



Norm latin : *ABIES PECTINATA / PICEA EXCELSA*
Autres noms : *SAPIN DE PAYS / ÉPICÉA COMMUN*
Provenance : *Massif forestier du Jura*



DESCRIPTION SOMMAIRE :

Nuances colorées du miel au marron.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Masse volumique à 15 % d'humidité :
400-550 kg/m³.

Dureté : tendre et léger.

Rétractabilité : retrait faible, peu nerveux.

EMPLOIS :

Menuiserie intérieure.

Moulure.

Charpente.

Lambris.

FINITIONS POSSIBLES :

• BRUT BROSSÉ (image)

PROFILS POSSIBLES :



PROFIL MINI GRAIN D'ORGE

ÉPAISSEUR (mm) : 23

LARGEUR (mm) : 175, 220, 275

LONGUEUR (m) : 4,00 + éventuelle recoupe



CONSEILS DE POSE

- POUR LES BARDAGES (EXTÉRIEUR), SE RÉFÉRER AU DTU 41.2
- POUR LES LAMBRIS (INTÉRIEUR), SE RÉFÉRER À LA NORME NF B 54-090

AUTRE, SUR DEMANDE

BOIS ESPACE

18 Chemin de la Fonderie

73200 ALBERTVILLE

DEPUIS 1987

BOIS ESPACE

LE BOIS CRÉATIF

